

Biozid Sanierlösung TC 8101

Mikrobiocidní sanační roztok



Popis výrobku

Oblast použití	Mikrobiocidní roztok na vodní bázi pro podporu čištění vnitřních a venkovních ploch od řas a plísní před aplikací následných nátěrů. Biozid Sanierlösung TC 8101 je dodáván v konzistenci k přímému zpracování. Upozornění: Biocidy používejte bezpečně. Před upotřebením si vždy přečtěte označení a produktové informace.
Vlastnosti	Přípravek neobsahuje těžké kovy ani fenoly, není toxický, je snadno zpracovatelný, s nepatrným zápachem, rychle schnoucí, s vysokou penetrační schopností, dlouhodobě účinný; má dobrou kapilární vztlínavost. Nemísit s jinými materiály Tex-Color.
Odstín	bezbarvý
Hustota	cca 1,0 g/cm ³
Obsahuje	voda, glykol, konzervační prostředky
Účinné látky	5 g/kg kokosový alkyl-dimethylbenzylammoniumchlorid 0,27 g/kg 2-octyl-2H-isothiazol-3-on
Kód výrobku	GD 20

Zpracování

Podklad	<p>Ošetření fungicidy by se nemělo aplikovat na mokrou plochu a při vlhkých povětrnostních podmínkách, jinak hrozí nebezpečí, že fungicidní* účinné látky neproniknou dostatečně hluboko do podkladu. Další penetrace se provádí vodou ředitelnými přípravky nebo přípravky na bázi ředitel podle vlastností podkladu a oblasti aplikace.</p> <p><u>Podklady lehce nebo středně napadené houbou a plísněmi natřete neředěným přípravkem Biozid Sanierlösung TC 8101a nechejte 24 hodin působit.</u></p>
Příprava podkladu	<p>Stávající napadení mikroorganismy důkladně odstraňte, např. vysokotlakým čističem, manuálním omytím nebo mechanicky (za mokra). Při výskytu plísní v interiérech dodržujte zákonné a úřední předpisy (např. vyhlášku o biologických a nebezpečných látkách, „Návod k sanaci plísní“ vydaný Spolkovým úřadem pro životní prostředí).</p>
Zpracování	<p>Neředěný přípravek Biozid Sanierlösung TC 8101 naneste sytě štětkou na vyčištěné a suché plochy.</p> <p>K preventivní ochraně natřete ošetřené plochy vhodnou barvou vytvářející konzervační film.</p>
Spotřeba	<p>V závislosti na vlastnostech a struktuře podkladu 50 - 150 ml/m².</p>
Čištění náradí	<p>Náčiní očistěte ihned po použití vodou.</p>
Doba schnutí	<p>Přípravek je suchý po 24 hodinách při + 20 °C a max. 65 % relativní vlhkosti vzduchu.</p>
Teplota při zpracování	<p>Během zpracování a schnutí musí být teplota vzduchu a objektu min. +5° C.</p>

Upozornění

Reg. č. BAuA	N-31392
Velikost balení	10 l
Skladování	V chladu, avšak chraňte před mrazem.

Bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při práci se sanačním roztokem nejezte, nepijte a nekuřte. Přípravek nesmí proniknout do kanalizace, vody nebo půdy.

Profesionální uživatelé si mohou vyžádat bezpečnostní list přípravku.

Opatření první pomoci:

Obecné pokyny: Osoba poskytující první pomoc se musí sama také chránit.

Po vdechnutí: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch a uložte do klidové polohy.

Při kontaktu s pokožkou: Při zasažení kůže ihned důkladně omyjte tekoucí vodou. Při trvajícím podráždění pokožky vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí: Nezasažené oko zakryjte a zasažené oko okamžitě vypláchněte vydatným množstvím vody. Při podráždění konzultujte očního lékaře.

Při požití: Vypláchnout ústa a vypít dostatečné množství vody. Přivolat lékaře.

Likvidace odpadu

K recyklaci předávejte pouze dokonale vyprázdňené obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako domovní odpad. Nádoby s tekutými zbytky odevzdejte ve sběrném středisku pro speciální odpady.

Kód odpadu podle vyhlášky AVV: 070699.

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností v oblasti aplikačních technik. S ohledem na rozmanitost podkladů a podmínek konkrétního objektu je však kupující či uživatel povinen na vlastní odpovědnost odborně a odpovídajícím způsobem prověřit vhodnost našich materiálů pro zamýšlený účel použití za daných podmínek. Z výše uvedených údajů nelze dovozovat jakékoliv právní závazky. Vydáním nového technického listu pozbývá tento list platnost.

Další informace získáte na tel. č. 0800/ 63333782.



Technická informace, stav 12/2013

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Fax 06 71 / 8 70-397
Aplikační technika 0800/ 63333782
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de